

MARBRE

1. Nettoyage régulier

- **Fréquence** : 1 à 2 fois par mois selon l'exposition et la salissure.
 - **Méthode** :
 - Utiliser **de l'eau tiède** et un **savon doux** (type savon noir ou savon de Marseille).
 - Éviter tout produit **acide** ou **détartrant** (vinaigre, citron, javel), qui attaque le calcaire du marbre.
 - Utiliser un **chiffon doux**, une **éponge non abrasive** ou une **brosse souple**.
-

2. Rinçage et séchage

- Bien **rincer à l'eau claire** pour éliminer tout résidu de savon.
 - **Sécher** avec un chiffon microfibre pour éviter les traces d'eau et prévenir l'apparition de taches calcaires.
-

3. Protection hydrofuge et oléofuge

- Appliquer un **traitement hydrofuge/oléofuge** (résistant à l'eau et aux graisses) 1 à 2 fois par an.
 - Ces produits pénètrent dans la pierre sans en modifier l'aspect (à base de siloxanes ou fluoropolymères)
-

4. Décapage en profondeur (occasionnel)

- Si le marbre est très encrassé ou noirci par le temps, utiliser un **nettoyant spécifique pour marbre extérieur** (pH neutre).
 - Il existe des **produits décapants doux** qui redonnent de l'éclat sans abîmer la pierre.
-

5. Polissage ou cristallisation (au besoin)

- Pour restaurer la **brillance**, on peut faire un **polissage manuel ou mécanique** avec des tampons diamantés (réservé aux grandes surfaces ou zones très ternies).
-

6. réparations ponctuelles

Il peut être moins onéreux de réduire l'entretien classique et miser sur des petites réparations ponctuelles en fonction de la situation.

Ces réparations s'effectuent avec de la résine époxy ou du mastic polyester et nécessite une expérience de la part du réparateur.

Ces matériaux doivent être mélangés avec de la poudre de marbre et/ou des pigments minéraux pour texturer la pâte et obtenir un résultat proche de la texture initiale.



Figure 1: fontaine Neptune, architecte Elie Lainé. Avenue Van Praet, 1020 Laeken. Exemple de détérioration d'une réparation époxy.

